



TIKKURILA

TIKKURILA EMPIRE

ЭМПИРЕ

ТИП

Тиксотропная алкидная краска.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Tikkurila Empire хорошо выравняется по поверхности и легко наносится кистью.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски мебели, дверей, радиаторов, оконных переплетов внутри здания, садовой мебели и т.д.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

TIKKURILA EMPIRE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	А, С
Цвет	Белый (База А) и Бесцветный (База С). Колеруется по каталогу Tikkurila «Симфония». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. База А также может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде! Колерованная краска обмену не подлежит.
Блеск	Полуматовый.
Расход	10-12 м ² /л.
Фасовка	А: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л С: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л и 9 л.
Разбавитель	White Spirit 1050, Lakkabensiini 1050 и растворитель для распыления Ruiskuohenne 1032.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания	От пыли – 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
Плотность (кг/л)	1,2 кг/л белая краска.
Химическая стойкость	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату. Не выдерживает сильных растворителей, например, нитрорастворителей. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Термостойкость	90°С, светлые цвета в некоторой мере желтеют под длительным воздействием тепла.
Сухой остаток по объему (%)	50

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TIKKURILA EMPIRE

Хранение и транспортировка

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой, неполной таре продукт не выдерживает длительного хранения. В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.

TIKKURILA EMPIRE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли. Загрунтовать грунтовкой Tikkurila Otex. Металлические, оцинкованные и алюминиевые поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой Tikkurila Rostex Super.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой Tikkurila Otex.

Окраска

Tikkurila Empire обычно не перемешивают перед применением. Однако, если краска требует перемешивания (например, при разбавлении), дать постоять перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - растворителем Tikkurila Ruiskuohenne 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050.

Эксплуатация поверхности

При необходимости не ранее чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью мягкой влажной ткани или щетки. Особенно загрязненные поверхности вымыть слабым щелочным раствором (pH 8-10). Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность промыть водой и оставить высохнуть.

Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.

Ремонтная окраска

Ранее окрашенную краской Tikkurila Empire поверхность рекомендуется окрашивать этой же краской или краской такого же типа. См. пункт «Предварительная подготовка».

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.