


Tikkurila Pinja Pro Primer

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая алкидная грунтовка.

СВОЙСТВА

- Грунтовочная краска широкого применения для обработки пиленных деревянных поверхностей
- Эластичная алкидная грунтовка.
- Обеспечивает деревянной поверхности хорошую временную защиту на 6–10 месяцев, а также создает хорошую подложку для нанесения водоразбавляемых или алкидных красок



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для грунтовочной окраски досок и панелей, используемых для обшивки наружных стен, заборов и тд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ (Сухой остаток) 23%

Массовая доля нелетучих веществ (Сухой остаток) 37%

Плотность 1,06 кг/л

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки (неразбавленная)		Теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
135 г/м ²	30 мкм	9–10 м ² /л

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.

Время высыхания

100–120 г/м ²	+20°C
Межслойная выдержка, спустя	6–12 ч
Сухая для штабелирования, спустя	24 ч
IRM, спустя	3–8 мин

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины лакокрасочной пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции.

Внимание! Темные оттенки цветов Базы-С сохнут медленнее.

Внешний вид

Матовый

Цвет

Белый 0301, оксид железа красный 2931 и оттенки каталога «Цвета для дома». Колеруется по системе Avatint.

Tikkurila Pinja Pro Primer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Содержание влаги в пиленной древесине должно быть не более 19%. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и краски должны быть не менее +5 °С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Нанесение	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Избегать образования пены. При нанесении распылением грунтовку разбавить при необходимости водой на 5–10%. Цвет грунтовки выбирается в соответствии с цветом покрывной краски. Покрывную окраску выполняют как можно раньше, но не ранее, чем через сутки красками Pika-Teho, Vinha, Ultra или Teho.
Разбавитель	Вода
ЛОС	8 г/л (в краске) 8 г/л (в готовой грунтовочной краске, разбавленной на 10% по объему)

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.