



TIKKURILA

# TIKKURILA PROF EURO 20

ПРОФ ЕВРО 20

<b>ТИП</b>	Профессиональная водоразбавляемая экстра-стойкая к мытью краска для стен и потолков
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками с умеренной и повышенной влажностью: кухня, ванная комната, санузел, прачечная и пр. по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям под окраску, подходит для окраски радиаторов в сухих помещениях. Устойчива к воздействию пара и образованию конденсата, защищает от плесени и грибка. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских и дошкольных учреждениях, домах ребенка и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений, учебных заведениях).
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками с умеренной и повышенной влажностью

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## TIKKURILA PROF EURO 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	А, С
Цвет	Для колеровки базы А и С в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. База А может использоваться в качестве белой краски. База С может быть использована только в колерованном виде! При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Блеск	Полуматовый
Расход	9-12 м <sup>2</sup> /л по ровной непитающей поверхности; 6-8 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности
Фасовка	А: 2.7 л, 9 л С: 2.7 л, 9 л 0,9 л, 5 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком
Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности 65±5 %)	Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,1 - 1,3 кг/л
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс стойкости стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ISO 11998 / DIN EN 13300. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2
Сухой остаток по объему (%)	Около 46% в зависимости от цвета
Предельная величина ЛОС	Содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза и прямых солнечных лучей. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# TIKKURILA PROF EURO 20

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности и поверхности, зашпатлеванные сухими строительными смесями, рекомендуется грунтовать грунтовкой Tikkurila Prof Base или Tikkurila Euro Primer. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Во влажных помещениях в случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством Tikkurila Homeenpoisto, соблюдая соответствующие инструкции. При нанесении на радиаторы отопления предварительно грунтовать их подходящей грунтовкой.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях в случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством Tikkurila Homeenpoisto, соблюдая соответствующие инструкции. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством Tikkurila Maalipesu, затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Tikkurila Euro Filler или Euro Filler Light. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, грунтовать грунтовкой Tikkurila Prof Base или Tikkurila Euro Primer. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется.

### Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в два слоя.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством для кистей.

### Эксплуатация поверхности

После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается легкая очистка без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

По истечению 1 месяца, при необходимости, очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого щелочного (pH 8-10) раствора для мытья с использованием мягкой щетки или губки. Остатки раствора смыть водой с помощью губки. Избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.

### Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской Tikkurila Prof Euro 20, можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой краской Tikkurila.



## TIKKURILA PROF EURO 20

### **Окружающая среда и безопасность**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.