

WC10
ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ
МЕРИТ 20 005 2704
МЕРИТ 30 005 2703
МЕРИТ 80 005 2701

Органоразбавляемая система кислотного отверждения WC10 представляет собой универсальную систему для лакировки деревянных поверхностей дверей, стульев, мебели и т.д. внутри помещений. Может быть использована как прозрачная система, так и в сочетании с морилками Дикко Колор, Дикко Лазур и Акви Колор.

Мерит 20, 30 - двухкомпонентные лаки кислотного отверждения, которые могут использоваться в качестве грунтовочного и финишного лака. Данный лак быстровысыхающий и обладает очень хорошими износ- и химической стойкостью.

Дикко Колор - органоразбавляемая морилка, содержащая светостойкие пигменты. Дикко Лазур представляет собой полупрозрачную морилку, колеруемую по системе Temaspeed Premium. Акви Колор водоразбавляемая морилка, колеруемая по системе Akvi Tone.

Система лакирования с применением морилки

Обработка	Продукт	Метод нанесения	Толщина мокрой пленки
1x морилка	Дикко Колор	Распыление	60 - 80 мкм
1x грунтовка	Мерит 20, 30	Распыление, лаконалив	80 - 120 мкм
1x финишная лакировка	Мерит 20, 30	Распыление, лаконалив	80 - 120 мкм

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Сухой остаток 50 по объему -% 005 2704
56 по объему -% 005 2703

Плотность 1,0 кг/л

Соотношение смешивания 005 2704 : 990 2219 100 :10
005 2703 : 990 2219 100 :10

Время сушки

	80–120 г/м ²	+23°C	+50°C
Мерит 20, 30, 80	До шлифования	3-4 ч	30-40 мин
	До штабелирования	24 ч	60-70 мин

Температура штабелирования ниже +35°C.

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Глянец Полуматовый

Метод нанесения Распыление.

Разбавитель Растворитель 1027

Очистка инструментов Растворитель 1027

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ**

Грязь, пыль и другие посторонние материалы удалить с поверхности. Деревянную поверхность перед обработкой необходимо отшлифовать, например, наждачной бумагой с зернистостью 150-240. С поверхности удалить образовавшуюся пыль.

**УСЛОВИЯ ПРИ
НАНЕСЕНИИ**

Во время нанесения и в период сушки температура окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности должны быть не ниже +18 °C и относительная влажность не более 70 %. Необходимо наличие хорошей вентиляции во время процесса сушки.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешать морилку Дикко Колор, нанести и убедиться в равномерном покрытии поверхности. Дать высохнуть.

Тщательно перемешать лак Мерит и добавить 10% по объему отвердителя 990 2219 и опять тщательно перемешать. Разбавить лак до необходимой вязкости Растворителем 1027. При нанесении распылением вязкость материала должна быть 18-25 сек (DIN4).

Нанести ровным слоем и дать высохнуть перед шлифованием около 3 - 4 ч (при температуре 20-30°C). Отшлифовать тщательно поверхность наждачной бумагой с зернистостью 320 или 400 и удалить пыль от шлифовки перед последующим нанесением. Нанести второй ровный слой и дать высохнуть около 24 часа (при температуре 20-30°C) перед последующей обработкой.

Время сушки зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции воздуха.

Диаметр форсунки распылителя 0,009 - 0,011 "и угол наклона 20 или 40. Расстояние до объекта при распылении составляет около 20-25см.

**РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ**

Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Удалить старый слой лака скребком. Поверхность отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Перемешать лак Мерит Яхти или Уника Супер тщательно перед употреблением. Равномерно нанесите 1-2 слоя лака. Слегка подшлифовать между слоями.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.